

ROKO HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO VR 282



VYSOCE ÚČINNÝ VODOU ŘEDITELNÝ UNIVERZÁLNÍ HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ A ZPEVNŮVACÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI POLYMERNÍ DISPERZE.

Složení

ROKO HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO je profesionálně neúčinnější penetrační prostředek s vysokou hloubkovou účinností a snadnou zpracovatelností na bázi nano polymerní disperze.

Doporučené použití

ROKO HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO proniká hluboko pod povrch a zpevňuje celý objem napenetrované hmoty. Penetraci ocení zejména profesionálové a všichni ti, kteří garantují svá díla v dlouhých časových lhůtách. Doporučuje se na zpevnění podkladu, vyrovnání nestejněměrné savosti a izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Lze použít jako plastifikační přísadu do polymercementových malt a betonů.

Technické parametry

Pokyny pro zpracování

Nanášení	natírání, válečkování, stříkání
Ředění	1:0 až 1:2, dle soudržnosti podkladu
Čištění nástrojů	vodou ihned po zpracování
Vydatnost	5 – 12 m ² /l podle stavu podkladu
Zasychání	interval pro další nátěr cca. 8 hod (dle teploty a vlhkosti)

Technická data

Pojivo	nano polymerní disperze
Měrná hmotnost	min. 1,0 g/cm ³
Bod vzplanutí	nehořlavé
Skladovatelnost	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě + 5 °C až + 25 °C

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou. Plísni napadené zdivo ošetřit např. ROKOCLEANER ANTIBAC. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Nanášení

Ředit max. 1:0 až 1: 2 s vodou podle stavu podkladu. Neaplikovat pod 5 °C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.

ROKO HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO VR 282



Balení

Plastové obaly o obsahu 1 l, 5 l.

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění.