

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Vodou ředitelná vosková lazura pro povrchovou úpravu dřevěných povrchů v interiéru poskytuje matný, vodu odpuzující povrch a zachová přirozený charakter dřeva. Vhodná na nábytek, dřevěné obklady/stropy, police, skříňe a další dřevěný nábytek.

Vlastnosti: zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva (oživuje a prohlubuje jeho kresbu)
chrání a ošetřuje povrch dřeva v jednom pracovním kroku
vytváří povrch odpuzující vodu a nečistoty
reguluje vlhkost (je difuzně otevřený)
aktivní UV ochrana: zpomaluje změny odstínu a žloutnutí dřeva
lze přetírat Mipa lazurami na dřevo

Splňuje požadavky normy EN 71-3 (migrace těžkých kovů) a DIN 53 160 (odolnost vůči slinám a potu)
Neobsahuje vonné látky ani změkčovadla v souladu se směrnici 2009/48/ES (směrnice o bezpečnosti hraček)

Složení: vosková emulze, akrylátová disperze, anorganické pigmenty
voda, glykoly, aditiva (přísady), konzervační látky

Barevné odstíny: transparentní, bílá, tónovatelná Pro Mix® Decorative

Základní údaje:	stupeň lesku:	matný	DIN 67 530
	specif.hmotnost:	1,0 - 1,2 g/cm ³	DIN 51 757
	viskozita:	cca. 30 s	DIN 53 019
	pH-faktor:	cca 7,5	DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách min. doba skladovatelnosti 2 roky
v suchu, při teplotě v rozmezí od +5°C do max. +30°C, ne v mrazu

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / f
Maxim.prahová hodnota:	130 g / liter	Skut.obsah v tomto produktu: 80 g / liter

Pokyny pro zpracování

Pracovní podmínky při zpracování: Nepracovat při teplotě ovzduší i podkladu pod + 5°C nebo přes +30°C, na přímém slunci nebo za silného větru. Maximální relat.vlhkost vzduchu 75%.

Vhodné podklady: Suché neošetřené dřevo. Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a zbavený prachu, mastnoty a jiných substancí.
Maximální vlhkost dřeva 15%.

Ředění: **Mipa WBS Satin-Wachs** je dodáván k přímému zpracování.

Aplikace: Nanášejte měkkým štětcem nebo mořicím tamponem metodou „mokrě do mokrého“, souvisle pruh vedle pruhu bez viditelných napojení, ve směru vláken dřeva. U profilovaných palubek a obkladových prken nanášejte nátěr po jednotlivých prknech. Nanášet rovnoměrně a dobře roztírat, aby nevznikly skvrny a lesklá místa z rozdílné síly naneseného množství.

Schnutí: povrch proschne a lze jej přetírat za cca 3 - 4 hod.
Nízké teploty, vysoká relat.vlhkost vzduchu a málo nasáková dřeva dobu schnutí prodlužují.

Vydatnost: dle nasákavosti dřeva 10 – 15 m² /litr na 1 nátěr

Bezpečnostní pokyny

Přípravek **Mipa WBS Satin-Wachs** reaguje mírně zásaditě. Oči a citlivou pokožku chránit před postřikáním. Kapky barvy ihned smýt dostatkem čisté vody. Dodržovat běžná hygienická pravidla. Nedopustit únik do kanalizace spodní vody a do země. Během zpracování i poté zajistit dobré větrání. Mížinu nevdechovat.

Čištění náradí a odstraňování odpadu

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od odstraňovat v rámci železného odpadu. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
www.mistral-paints.cz