

# ÚDAJOVÝ LIST

## ROKOFLOOR® G PUR – RK 850

JEDNO KOMPONENTNÍ, NÍZKO VISKÓZNÍ PENETRAČNÍ HMOTA, POTĚR

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nízko viskózní, jednosložková, penetrační pryskyřice na polyuretanové bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

Penetrace cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné, nepropustné podkladní vrstvy určená především do sytému sportovní povrchů a kamenných koberců.

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- velmi dobrá přilnavost k podkladu
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím
- není určeno na bitumenové povrchy
- aplikace do 4 % vlhkosti podkladu
- jednoduchá aplikace

### ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOFLOOR® G PUR nesmí být zpracována při teplotách okolí a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C. Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

### POUŽITÍ

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Konzistence	Tekutá
Barva	Čirá do hněda
Objemová hmotnost	Cca 1000 kg/m <sup>3</sup>
Přídržnost k betonu	min. 1,5 MPa <span style="float: right;">ČSN EN 13892-8</span>
Obsah sušiny	43 %
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Konzistence hmoty	Tekutá
Dovolená teplota nanášení	Od +10 °C do +30° C
Pochůzný a přetíratelný při 20 °C	8 - 12 hodin (v závislosti na teplotě)
Spotřeba při penetraci	0,15 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> v jedné vrstvě (dle stavu podkladu)

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započítím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot.

Kontroluje se:

- **vlhkost:** max. vlhkost podkladu musí být do 4 %.
- **přídržnost:** min. hodnota přídržnosti k podkladu je 1 MPa u nevyzrálého betonu a 1,5 MPa u vyzrálého betonu. K měření přídržnosti používáme odtrhoměr.

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JB 23.3.2020
---	--	------------------------------

## APLIKAČNÍ POSTUP

Na čistý, suchý podklad zbavený mastnot, uvolněných částí, prachu a zbytků rozpouštědel se nanese penetrační pryskyřice.

Nanáší se gumovou stěrkou, podlahářským válečkem (VELUR s krátkým chlupem), do hůře přístupných míst se doporučuje použít štětec (vytřete i praskliny a spáry). Hmotu je možné také aplikovat pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení Airless.

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem C6000.

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu a ne na přímém slunci **při teplotě od +10 °C do +30 °C!**

## BALENÍ

ROKOFLOOR® G PUR se dodává v balení 20, 5 a 1 kg.

## POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace:JB 23.3.2020
---	---	-----------------------------