

# ÚDAJOVÝ LIST

## ROKOFLOOR® SPORT– RK 898

POJIVO PRO GUMOVÝ A EPDM GRANULÁT, POTĚR

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nízko viskózní, dvou komponentní, bez rozpouštědlová hmota na polyuretanové bázi.

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- dobré mechanické vlastnosti
- velmi vysoká elasticita
- rázový útlum pro bezpečný pád
- zdravotně nezávadný
- dobrá chemická odolnost
- dekorativní povrch
- pachově nevýrazná
- snadná zpracovatelnost

### POUŽITÍ

ROKOFLOOR® SPORT je speciálně určena jako vazná hmota gumových a EPDM granulátů pro tvorbu povrchů sportovních stadionů, dětských hřišť a jiných podobných ploch.

### ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOFLOOR® SPORT nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C. Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je + 20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Pojivo	Granulát
Konzistence	Tekutá	Pevná
Barva	Čirá nažloutlá až do hněda	červená, zelená, modrá, černá
Objemová hmotnost	Cca 1100 kg/m <sup>3</sup>	
Viskositá	3800 mPas při 23 °C	
Obsah sušiny	100 %	
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísicí poměr s granulátem	5 : 1 hm. (5 dílů granulátu a 1 díl pojiva) nebo dle etikety na obalu	
Konzistence hmoty	Tekutá	
Povrch	Lesklý a porézní	
Doba zpracovatelnosti	15 - 45 minut (dle teploty a vlhkosti vzduchu)	
Dovolená teplota nanášení	Od +10 °C do +30 °C	
Pochůzný	24 – 36 hodinách při 20 °C a 65 %	
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	10 – 12 kg (při tloušťce vrstvy cca. 12 mm)	

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JB 8.6.2021
---	--	-----------------------------

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Na vytvrzený povrch použité penetrační hmoty **ROKOFLOOR® G PUR**, **ROKOFLOOR® G**, **ROKOFLOOR® GW/ GW8** nebo **ROKOFLOOR® GO** mírně posypané kř. pískem aplikovat směs **ROKOFLOOR® SPORT** s granulátem v doporučené spotřebě.

## APLIKAČNÍ POSTUP

**ROKOFLOOR® SPORT** je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru a provádí se tak, že pojivo důkladně promícháme s daným granulátem. Po důkladném promíchání obou složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) nanášíme směs ručně zednickou lžící a upravujeme plastovým nebo kovovým hladítkem na připravený podklad.

Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit vhodným ředidlem např. na bázi butyl acetátu. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

Pojivo použité ve směsi může vykazovat barevné změny působením UV záření – ty neovlivňují mechanické vlastnosti pojiva a nejsou důvodem pro reklamaci. Barevnost položeného povrchu se může vlivem UV záření v průběhu cca 2-3 měsíců měnit, po této době je již barevnost stálá.

Pro urychlení reakce je možné použít výrobek **ROKOFLOOR SPORT AKCELERATOR**. Přidáním a vmíchání 1 - 2% tohoto urychlovače lze dobu zasychání zkrátit cca. na dvě třetiny obvyklého času.

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem C6000

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu a ne na přímém slunci **při teplotě od +5 °C do +25 °C! Chránit před mrazem!**

## BALENÍ

**ROKOFLOOR® SPORT** se dodává v balení 10 kg granulátu a 2 kg pojiva.

## POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s technikou naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů **ROKOSPOL**. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: <a href="mailto:rokospol@rokospol.cz">rokospol@rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JB 8.6.2021
---	---	-----------------------------